



BOLETIM TÉCNICO

Galvicolor Fundo e Acabamento para galvanizado – É recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfície galvanizadas, chapas zincadas e metais ferrosos tais como portões, estruturas metálicas, grades, torres de transmissão, etc. SEM NECESSIDADE DE UTILIZAR UMA TINTA DE FUNDO. Também pode ser usado como fundo promotor de aderência.

Disponível em: Galão 3,6 Litros e Quarto de 900 ml

Composição básica: resina acrílica termoplástica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e solventes aromático.

ACABAMENTO – BRILHANTE – CORES CONFORME CARTELA.

PRODUTO	*m ² / Por Embalagem Por demão	Nº Demão Recomendada	Diluição Recomendada	Secagem	Aplicação
Galvicolor	Galão 3,6 L - 32 a 36 Quarto 900 ml - 8 a 9	2 a 3	10 a 20% Em volume Thinner Acrílico	Toque – 5 a 10 minutos Intervalo entre demãos – 10 Á 20 minutos Final – 72 Horas	Trincha, rolo de lã de carneiro ou lã sintética, pêlo baixo Pistola convencional. Pressão pistola HVLP – 25 à 30 lbs/pol ² com bico: 1,4 a 1,5mm Pressão do Ar – 40 à 50 lbs/pol ² com bico: 1,7 a 1,8 mm.

* **IMPORTANTE:** O rendimento prático do produto descrito acima é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação adotado, cor utilizada e experiência do aplicador, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, diluição em excesso e etc. Normalmente 2 a 3 demãos do produto são suficientes, contudo, dependendo da cor utilizada, da cor de fundo existente e das condições das superfícies pode ser necessário a aplicação de mais demãos.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO – Assim que abrir a embalagem, mexe o produto com uma espátula/ régua ou similar para que o produto se torne homogêneo. Só depois proceda com a diluição.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, ferrugem, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. De acordo com norma NBR 13.245.

Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

REPINTURA - Observe o estado geral da pintura antiga. Lixa a superfície com lixa grana 240/400 remova o pó e aplique o GALVICOLOR O GLADIADOR;

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO - Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com AGUARAZ GLADIADOR ou THINNER FG 101;

SUPERFÍCIES BRILHANTES - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar, ou utilize um pano limpo umedecido com AGUARAZ GLADIADOR;

METAIS FERROSOS NOVOS - Lixe e elimine o pó. Em seguida, aplique de 2 a 3 demãos de GALVICOLOR O GLADIADOR;

METAIS ENFERRUJADOS - Lixe para eliminar completamente a ferrugem e proceda como em "Metais Ferrosos Novos".

AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO - Lixe e elimine o pó e aplique de 2 a 3 demãos do GALVICOLOR O GLADIADOR;

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

Este produto não pode ser aplicado sobre superfícies esmaltadas, vitrificadas ou não porosas.

IMPORTANTE - Consulte a meteorologia local (www.climatempo.com.br) antes de fazer pintura externa, pois se na semana estiver previsão de chuva, não deverá efetuar o serviço. Ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado, também deverão ser evitados.

Consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo, (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas neste Boletim Técnico.

Dica: Mantenha portas e janelas abertas para arejar o ambiente



PRECAUÇÕES

- PRODUTO INFLAMÁVEL.
- MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- MANTER A EMBALAGEM FECHADA, A MESMA NÃO DEVERÁ SER INCINERADA OU REUTILIZADA.
- NÃO COMER OU BEBER PERTO DO LOCAL DA APLICAÇÃO.

É recomendado o uso de EPIS como luvas, máscaras e óculos.
Em caso de contato com a pele lavar com água corrente.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo a embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone **0800 148 110**.

Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

Limpeza e Conservação

Após a cura total da tinta de acabamento aplicada sobre a massa (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea se possível em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (de preferência em algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro, após limpeza fazer o enxágue com água limpa.

Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

TERMO DE GARANTIA

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações descritas neste Boletim. O rendimento do produto é para 1 demão, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente duas camadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de demãos. Ressaltando que o desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote de fabricação. A garantia restringe-se apenas a reposição do produto.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

As instruções e recomendações contidas neste Boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé representando o melhor de nosso conhecimento. Porém não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade.

O consumidor (aplicador) deve observar os procedimentos e normas existentes.

A empresa O Gladiador reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.