



BOLETIM TÉCNICO

Verniz Clear – para madeira – É recomendado para acabamentos de madeiras em geral, como lambris, moveis entre outras. Pôr se tratar de um produto termoplástico não possui resistência a solventes. **(USO RECOMENDADO INTERNO)**

Disponível em: Lata 18 Litros – Galão 3,6 Litros e Quarto de 900 ml

Composição básica: solução de nitrocelulose, resinas alquídicas especiais hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas, éteres glicólicos, agentes tensoativos.

DISPONÍVEL NOS ACABAMENTOS – Brilhante – CORES Incolor.

PRODUTO	*m ² / Por Embalagem Por demão	Nº Demão Recomendada	Diluição Recomendada	Secagem	Aplicação
Verniz Clear	Lata 18 L - até 126 Galão 3,6 L - até 25 Quarto 900 ml – até 6	2 a 3	5 a 25% Em volume Thinner FG 202	Manuseio – 1 Horas Intervalo entre demãos – 2 horas. Final – 24 Horas	Pincel de 5 a 10% - Boneca de 20 a 25% Pistola de 15 a 20%

* **IMPORTANTE:** O rendimento prático do produto descrito acima é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação adotado, cor utilizada e experiência do aplicador, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, diluição em excesso e etc. Normalmente 2 a 3 demãos do produto são suficientes, contudo, dependendo da cor utilizada, da cor de fundo existente e das condições das superfícies pode ser necessário a aplicação de mais demãos.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO – Assim que abrir a embalagem, mexe o produto com uma espátula/ régua ou similar para que o produto se torne homogêneo. Só depois proceda com a diluição.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, ferrugem, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. De acordo com norma NBR 13.245.

Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

REPINTURA - Observe o estado geral da pintura antiga. Lixa a superfície com lixa grana 240/400 remova o pó e aplique o VERNIZ CLEAR;

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO - Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com AGUARAZ GLADIADOR ou THINNER FG 101;

SUPERFÍCIES BRILHANTES - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar, ou utilize um pano limpo umedecido com AGUARAZ GLADIADOR;

MADEIRAS NOVAS - Lixe com grana 180/360 para eliminar farpas, limpe para remover o pó. Aplique **Seladora para Madeira** – O GLADIADOR, lixe novamente remova o pó e aplique o VERNIZ CLEAR.

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

Este produto não pode ser aplicado sobre superfícies esmaltadas, vitrificadas ou não porosas.

IMPORTANTE - Consulte a meteorologia local (www.climatempo.com.br) antes de fazer pintura externa, pois se na semana estiver previsão de chuva, não deverá efetuar o serviço. Ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado, também deverão ser evitados.

Consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo, (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas neste Boletim Técnico.

Dica: Mantenha portas e janelas abertas para arejar o ambiente



PRECAUÇÕES

- PRODUTO INFLAMÁVEL.
- MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- MANTER A EMBALAGEM FECHADA, A MESMA NÃO DEVERÁ SER INCINERADA OU REUTILIZADA.
- NÃO COMER OU BEBER PERTO DO LOCAL DA APLICAÇÃO.

É recomendado o uso de EPIS como luvas, máscaras e óculos.
Em caso de contato com a pele lavar com água corrente.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo a embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone **0800 148 110**.

Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

Limpeza e Conservação

Após a cura total da tinta de acabamento aplicada sobre a massa (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea se possível em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (de preferência em algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro, após limpeza fazer o enxágue com água limpa.

Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

TERMO DE GARANTIA

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações descritas neste Boletim. O rendimento do produto é para 1 demão, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente duas camadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de demãos. Ressaltando que o desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote de fabricação. A garantia restringe-se apenas a reposição do produto.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

As instruções e recomendações contidas neste Boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé representando o melhor de nosso conhecimento. Porém não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade.

O consumidor (aplicador) deve observar os procedimentos e normas existentes.

A empresa O Gladiador reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.